



SPUMĂ PU PENTRU CONSTRUCȚII- EXPRESS

SPUMĂ MONOCOMPONENTĂ RAPIDĂ PENTRU CONSTRUCȚII



DESCRIEREA PRODUSULUI

Spumă adezivă monocomponentă rapidă. Special concepută pentru lipirea rapidă a multor materiale de construcții, în special plăci de izolație, panouri de gips-carton și din spumă.

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru lipirea plăcilor de izolație (EPS, XPS, spumă, PIR) și montajul plăcilor de gips, OSB, MDF, panouri fibrolemnoase. Fixarea panourilor decorative și a sistemelor de panouri ușoare pentru pereți.

PROPRIETĂȚI

- Lipire ultrarapidă – susținere inițială în 60 secunde; lipire completă în 5 minute
- Pentru toate materialele tip placă – ideală pentru EPS/XPS, OSB, gips carton, blocuri de gips, lemn
- Expandare redusă – post-expandare max. 25% pentru aplicare controlată și curată
- Aplicații de lipire pe vreme rece (până la -6°C)
- Rezistență mare de lipire – până la 10 N/mm² rezistență la forfecare
- Adecvată pentru utilizare la interior și exterior
- Spuma întărită poate fi tăiată și vopsită

PREGĂTIRE

Condiții de lucru: Poate fi aplicată la temperaturi cuprinse între -6°C și +30°C.

Siguranța personală: Purtați mănuși, ochelari de protecție și îmbrăcăminte de protecție în timpul utilizării. De asemenea, asigurați o ventilație adecvată.

Tratamentul preliminar al suprafețelor: Substratul trebuie să fie complet lipsit de praf și de grăsime. De preferință, umeziți suprafețele uscate pentru a optimiza aderența și randamentul.

APLICARE

Acoperire: 15 - 20 metri (Ø 4 cm)

Instrucțiuni de utilizare:

Suprafața trebuie să fie solidă, curată și lipsită de praf, ulei și grăsime. Purtați mănuși, ochelari de protecție și îmbrăcăminte de protecție și aplicați numai în zone bine ventilate. Umeziți suprafața cu apă înainte de aplicare pentru o mai bună aderență și o întărire mai rapidă. Agitați bine recipientul înainte de utilizare (de cel puțin 30 ori). Înșurubați duza de pulverizare pe tubul vertical. Țineți tubul cu capul în jos și folosiți cu ajutorul duzei de pulverizare. Aplicați spuma cu diametrul de 2-3 cm. După aplicare, așteptați 1 minut și presăți pentru a fixa materialele imediat. Lipirea inițială are loc în 60 secunde și aderența finală are loc după 5 minute. După utilizare, țineți tubul în poziție verticală și pulverizați pentru a curăța duza de pulverizare. Nu îndepărtați duza de pulverizare. Sigur la atingere după 2 minute. Timp până la tăiere: 10-15 min.

Pete/reziduuri: Îndepărtați imediat reziduurile de spumă neîntărită cu produs de curățare a spumei BISON sau cu acetonă. Reziduurile întărite pot fi îndepărtate doar mecanic.

Puncte de atenție: Temperatură de aplicare: -6°C până la +30°C (temperatura optimă a aerosolilor este între 20 și 25°C). Dacă este depozitat în condiții de frig, aduceți tubul înainte de utilizare la temperatura camerei timp de cel puțin 20 min. Vopsiți sau acoperiți spuma dacă este expusă la UV. Îndepărtați imediat reziduurile de spumă neîntărită cu produs de curățare a spumei PU sau cu acetonă. Reziduurile întărite pot fi îndepărtate doar mecanic. Nu este potrivit pentru substraturi din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastic moale, neopren și substraturi bituminoase.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Bază chimică:	Prepolimer PU
Culoare:	Cremos
Timp până la tăiere:	10-15 min
Tip de uscare/întărire aprox.*:	24 ore
Capacitate de umplere:	Foarte bună
Clasa de incendiu:	B3
Punct de aprindere:	K1 (<21°C)
Temperatura minimă de aplicare:	-6°C
Temperatura maximă de aplicare:	30°C
Temperatură minimă de rezistență:	-30°C
Temperatura maximă de rezistență:	80°C
Rezistență la umiditate:	Bună
Formare peliculă după:	2 min.

* Timpul de întărire poate varia în funcție de suprafață, cantitatea de produs utilizată, nivelul de umiditate și de temperatura ambiantă.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



SPUMĂ PU PENTRU CONSTRUCȚII- EXPRESS

SPUMĂ MONOCOMPONENTĂ RAPIDĂ PENTRU CONSTRUCȚII

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Perioada de valabilitate: min. 12 luni de la data fabricației.

Durată depozitare limitată după deschidere. Depozitați tubul în poziție verticală între +5°C și +30 °C.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro