


Declaratia de performanță

1	Codul unic de identificare al acestui tip de produs	Fibrociment (12 mm) Foi plate fabricate din fibre-ranforsate cu ciment
2	Tipul, lotul sau numărul de serie sau element care permite identificarea sistemului de produs de construcție	Compania noastră folosește ISO 9001 managementul de calitate. Fiecare palet are etichetă privată. Aceste etichete descriu numărul lotului de producție.
3	Destinate sau utilizări ale produsului de construcție	Foi plate pentru pereți interiori și exteriori
4	Denumire, denumire comercială înregistrată sau marca comercială și adresa de contact a mărcii producător	Ekobord yeni nesil levha sistemleri, Hürriyet mahallesi 2.OSB 1.68 No:3 , Merkez, BİLECİK
5	Numele și adresa de contact ale reprezentantului autorizat	
6	Sistemul sau sistemele de evaluare și verificarea constanței de performanță a produsul de construcție	
7	Numele și numărul de identificare al organismului notificat	Conducerea EST (Turkish Standards Institute) centrul de materiale de construcție rezistente la foc și departamentul laboratorului de acustica. Aydınli mahallesi Ulus sokak no: 7/1, Tuzla. A efectuat testul de reacția la foc și clasificarea reacției la foc.(EN 13501 1 +A:1:2013-04 Raport nr:450451 din data de : 15.1.2019. Valabil pentru toate grosimile plăcilor. Categoria A Conducerea Institutului turc de standardizare (TSE)- centrul de testare și calibrare – laboratorul de materiale de construcții din Gebze directorate Kalite kampüsü Gebze.KOCAELETI. Efectuat un test periodic anual. (TSE EN 12467+A2:2018). Numar raport: 340865 din data de 27.10.2022

8-Performanță declarată

Caracteristici esențiale	Performanță (placă cu grosimea de 12 mm)	Marcare
Tip de foaie	NT	 EN 12467 +A2:2018 Foi fibrociment - Specificație produs și metode test
Toleranțe privind lungimea și lățimea	Nivel 1	
Toleranțe privind grosimea	± %10	
Densitate aparentă	Minimum 1,30 g/cm ³	
Mișcarea umidității	Maximum 0,12 %	
Rezistența la îndoire (MOR)	Categoria A, clasa 2 (minimum 7MPa)	
Modulul de elasticitate (MOE)	Între 7000 Mpa-10000MPa	
Congelare-dezghetare	Categoria A, RL minimum 0,75 după 100 de cicluri	
Ploaie caldă	Categoria A, fără fisuri vizibile, delaminare, deformare sau alte defecte după 50 de cicluri	
Impermeabilitate la apă	Categoria A, Trecut Test	
Uscat prin impregnare uscată	Categoria A, trecut test, după 50 de cicluri	
Reacția la clasificarea focului	Clasa A1	
Eliberarea de substanțe periculoase	Nu a fost determinată	

Nume și funcție	Zafer KARACIRAY, Manager de laborator
Locul și data eliberării	Bilecik, Turcia 19.3.2024
Semnătură	