

## ISOVER PROFI FASSADE DECOR



### AVANTAJE

- Permeabilitate mare la vapori
- Risc redus de fisuri
- Aderență crescută la suport
- Culori rezistente în timp
- Usor de aplicat, manual și mecanizat
- Intră în componența termosistemului creat special pentru vată minerală - ISOVER PROFI FASSADE THERM

### COMPOZIȚIE

Este un produs pe bază de dispersii siliconice și aditivi speciali.

### DOMENII DE UTILIZARE

Se recomandă pentru finisarea decorativă și de protecție a suprafețelor minerale exterioare – sisteme termoizolante cu vată minerală sau polistiren, tencuieli de var și ciment, beton etc. Se folosește în sistem, împreună cu adezivul Isover Profi Fassade Fix, vata minerală Isover Profi Fassade, plasa de armare Isover Profi Fassade Mesh și grundul de amorsaj Isover Profi Fassade Prime. Se poate colora conform selecției de culori din paletarul Isover Profi Color, garantând o stabilitate de durată a culorii.

### STRATUL SUPORT

Se va aplica peste suprafețe minerale exterioare, sisteme termoizolante, tencuieli de var și ciment, beton, ce în prealabil au fost amorsate cu Isover Profi Fassade Prime.

### PREGATIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

- Suprafețele noi se lasă la maturat (să se usuce) timp de minim 7 zile, în cazul termosistemelor, sau minim 28 de zile, în cazul tencuielilor minerale. În cazul apariției eflorescenței, se acționează eficient pentru îndepărtarea acesteia, înainte de amorsare.
- Suprafețele vechi, deja acoperite, care prezintă fisuri, vor fi reparate folosind adezivul Isover Profi Fassade Fix. Suprafața reparată se lasă să se usuce timp de 3-4 zile și se amorsează ca și în cazul suprafețelor noi. Dacă suprafața prezintă neregularități, acestea vor fi în prealabil șlefuite.

### MOD DE LUCRU

Aplicare strat de fond:

- se aplică un strat de ISOVER PROFI FASSADE PRIME, amorsă siliconică, ca atare, sau diluat max. 10%, colorat în nuanță apropiată cu tencuiala decorativă.

Aplicare tencuială decorativă:

- se aplică manual, într-un singur strat, sau mecanizat, la o grosime egală cu granulația tencuielii, apoi se drișcuiește cu drișca din material plastic, pe drept sau pe rotund, în cazul tencuielii structurate, sau numai pe rotund, în cazul tencuielilor granulate.
- se aplică fără întreruperi, prin procedeul „umed pe umed”, pentru a evita apariția nadelor inestetice.
- nu se recomandă reaplicarea ulterioară a produsului peste o suprafață deja aplicată, cu scopul de a efectua reparații și rectificări, deoarece zonele respective vor ieși în evidență în aspectul general al finisajului.



# ISOVER PROFI FASSADE DECOR

## RECOMANDĂRI

- Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C.
- Umiditatea suportului: max. 12%
- Umiditatea mediului: max. 70%
- Curățarea uneltelor se face cu apă, imediat după aplicare.
- Nu se aplică pe vânt puternic, ploaie sau pe suprafețe expuse direct razelor solare.

## CONSUM

- 1.8-2.2 kg/m<sup>2</sup> granulație extra-fina 1 mm **R055**
- 2.4-3.1 kg/m<sup>2</sup> granulație fină 1.5 mm **R955**
- 3.3-3.8 kg/m<sup>2</sup> granulație medie 2 mm **R855**
- 1.8-2.4 kg/m<sup>2</sup> granulație de rolare **R655**

Valoarea exactă a consumului se va determina în urma unei probe efectuate la fața locului.

## CARACTERISTICI ȘI PERFORMANȚE

1. Aspect	Pastă vâscoasă, omogenă
2. Aderența la suport mineral, min.	1 N/mm <sup>2</sup>
3. Permeabilitate la vapori	V1 (mare)
4. Absorbție de apă	W2
5. Substanțe periculoase	Vezi fișa cu date de securitate

## MOD DE PREZENTARE

Ambalaj: găleată de 25 kg

## DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură, la temperaturi între +5°C și +30°C; prezintă risc de depreciere prin îngheț. Termen de valabilitate 24 luni de la data producției.

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Consultați fișa cu datele tehnice de securitate înainte de a utiliza produsul. Ca și protecție individuală este recomandată folosirea mănușilor de protecție.

Saint-Gobain Construction Products România SRL

Sediu central:

Calea Floreasca nr. 165 • One United Tower, etaj 10 • Sector 1

• cod 014459 • București • România

• Tel. +40 21 207 57 50/51 • [www.isover.ro](http://www.isover.ro)