



TECHNICAL DATA SHEET

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU

Document No / Dok. No : KG-C-FR-064
Issue Date / İlk Yür. Tarihi : 27.08.2019
Revision No / Rev. No : 0
Revision Date / Rev. Tarihi : 27.08.2019
Page / Sayfa : 1/1

Product Name /Ürün Adı/	R125-5 STARFLEX BLANKET HP FSK R125-5 STARFLEX SILTE HP FSK
Standard /Standart/	EN 13162 Thermal insulation products for buildings-Factory made mineral wool (MW) products - Specification / Isı yalıtım mamulleri-binalarda kullanılan-fabrika yapımı mineral yün (MW) mamuller-Özellikler

Description /Tanımı/	Glasswool - bonded with a thermosetting resin, flexible, for thermal and sound insulation / Cam yünü - termoset reçine ile bağlanmış, bükülebilir, ısı ve ses yalıtımı için
-------------------------	---

Surface Facing /Yüzey Kaplama/	Aluminium Foil Faced / Alüminyum Folyo Kaplamalı
-----------------------------------	--

Product Performance /Ürün Özellikleri/	Technical Characteristics /Teknik Özellikler/	Test Method /Test Metot/	Units /Birim/	Value or Statement /Değer/				
	Thickness /Kalınlık/ - d	EN 823	mm	50				
	Tolerances (Tolerans)			45,0-fazlasına izin var				
	Length /Uzunluk/ - l	EN 822	mm	10000				
	Tolerances (Tolerans)			min.9800-max.10200				
	Width /Genişlik/ - b	EN 822	mm	1200				
	Tolerances (Tolerans)			min. 1182-max.1205				
				10 °C	50 °C	100 °C	150 °C	200 °C
	Thermal Conductivity (10 ⁰ C) /Isıl İletkenlik/ - λ _D	EN 12667 EN 12939	W/(m.K)	0,040	0,043	0,060	0,084	0,089
	Thermal Resistance /Isıl Direnç/ - R _D	EN 12667 EN 12939	EN (m ² .K)/W	1,250	1,150	0,800	0,550	0,500
Fire Resistance Class /Yangına Tepki Sınıfı/	EN 13501-1	Euroclass	C-s1,d0					
Maximum Service Temperature / Azami Kullanım Sıcaklığı/	EN 14706	°C	NPD					
Short Term Water Absorption / Kısa Süreli Su Absorpsiyonu/ - WS	EN 1609	kg/m ²	1 >					

Packing /Ambalajlama/	Board / Blanket in Package / Levha / Şilte Pakette	1
	(m ² /package) / (m ² /paket)/	12
	LDPE package /AYPE ambalajı/	

Storage /Depolama/	Store in dry and well ventilated area prior to installation /Kuru ve iyi havalandırılmalı yerde depolanmalı/
	Protect from water, physical damage and direct flame sources /Su, fiziksel hasar ve alev kaynaklarından korunmalı/

15.03.2024

ODE Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Piyale Paşa Bulvarı, Ortadoğu İş Merkezi Kat:12, 34384 Okmeydanı - Şişli / İstanbul TR

Phone:+90 212 210 46 06 Fax: +90 212 210 49 07 E-mail: ode@ode.com.tr