



CESAL PREMIUM DYSPERBIT

AMORSA BITUMINOASĂ PENTRU HIDROIZOLAȚII
FIȘĂ TEHNICĂ NR. 020

CARACTERISTICI

- dispersie apoasă de bitum cauciucat;
- fără solvenți, gata de utilizare;
- se poate aplica pe suprafețe uscate sau umede;
- aderă foarte bine la substraturi minerale;
- se aplică ușor și rapid, cu bidineaua, trafaletul sau gletiera;
- este un produs tixotrop; -rezist la apă și intemperii

GĂLEATĂ DE 10 KG

CONSUM

0,2 kg/m² - utilizat ca amorsă
0,5 kg/m²/strat - utilizat ca hidroizolație

UTILIZARE

-amorsă sub hidroizolații bituminoase (ex.HYDROBIT 2K, HYDROBIT XPS);
-amorsă sub adevizi pe bază de bitum (ex.HYDROBIT XPS); - repararea acoperișurilor hidroizolate cu carton asfaltat sau membrană bituminoasă; - hidroizolație bituminoasă ușoară.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Pregătirea suprafeței:

Suprafața trebuie să fie netedă, curată, fără praf, nisip, lapte de ciment și orice fel de substanțe care pot să reducă aderența.

Nu se aplică pe suprafețe înghețate sau acoperite cu brumă!

Amorsarea suprafețelor absorbante:

Se diluează CESAL PREMIUM DYSPERBIT cu apă, 1 la 1 în volum. Se omogenizează energic. Se aplică pe suport, cu bidineaua sau pensula.

APLICARE

Repararea acoperișurilor hidroizolate cu carton asfaltat sau membrane bituminoase:

Se curăță zona ce urmează a fi reparată. Se îndalătură bulele de aer de sub carton/ membrană. Se înlocuiesc porțiunile distruse cu material nou, care va fi lipit cu adeziv adecvat.

După întărirea adezivului, aplicați 2 straturi de CESAL PREMIUM DYSPERBIT; stratul 2 după uscarea primului strat. În zonele de contact cu coșurile de fum, de ventilație, țevile de scurgere etc, folosiți plase de armare. Peste stratul al doilea, încă proaspăt, neîntărit, presărați un material mineral (de exemplu nisip).

Hidroizolarea suprafețelor absorbante:

CESAL PREMIUM DYSPERBIT se poate folosi și ca hidroizolație ușoară pe suporturi nesupuse presiunilor hidrostatice. Produsul se aplică cu gletiera sau bidineaua, peste amorsa CESAL PREMIUM DYSPERBIT. Se aplică 2 straturi de cca 1 mm grosime fiecare. Stratul 2 se aplică după uscarea celui precedent.

AMBALARE ȘI DEPOZITARE

AMBALARE: Găleată de 10 kg

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT:

Produsul trebuie depozitat și transportat la o temperatură de peste +5°C. Numărul maxim de rânduri de găleți la depozitare și transport: 4.

VALABILITATE

12 luni de la data de producție marcată pe ambalaj, în ambalajul original, sigilat.

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

**NR. 019.1 /CPR /2023
conform EN 1504-2:2004**

S.C. Cesal S.A. Oradea

Recomandări

Nu se recomandă realizarea lucrărilor pe ploaie sau când soarele strălucește puternic. Timpul de întărire depinde de condițiile atmosferice.

Datele prezentate sunt valabile pentru temperatura standard de 23 °C și o umiditate relativă a aerului de 55%. Temperaturile ridicate și umiditatea scăzută scurtează timpul de punere în operă și accelerează procesul de întărire, iar la temperaturi scăzute și umiditate ridicată aceste procese sunt încetinite.

Curățarea ustensilelor

Ustensilele folosite la lucrări se vor curăța astfel: înainte de uscarea produsului – cu apă, după uscarea acestuia – cu solvenți pe bază whitespirit (Diluant universal).

PRECAUȚII

Protectia mediului: Resturile de material și ambalajele goale se vor recicla în conformitate cu normele locale în vigoare. Pentru mai multe informații consultați ultima versiune a Fișei cu Date de Securitate.

Securitatea muncii : Informații detaliate referitoare la siguranța utilizării, depozitarea și neutralizarea substanțelor chimice, precum și măsuri de precauție: informații în ceea ce privește datele fizice, toxicologice și ecologice, pot fi obținute din Fișa cu Date de Securitate a produsului.

Pentru informații complete va rugăm să consultați fișa cu date de Securitate.

ASPECTE IMPORTANTE

Informațiile cuprinse în Fișele Tehnice constituie ghidul de bază pentru utilizarea produsului și nu scutesc utilizatorul de la obligația de a efectua lucrările în conformitate cu bunele practici în construcții și cu reglementările SSM. În momentul ediției prezentei fișe tehnice, toate cele anterioare își pierd valabilitatea. Actuala documentație tehnică a produsului este accesibilă pe www.cesal.ro

DATE TEHNICE

Compoziție	dispersie apoasă de bitum, cauciuc și aditivi
Densitate	1,1 kg/ litru
Consum	0,2 kg/m ² - utilizat ca amorsă
	0,5 kg/m ² /strat - utilizat ca hidroizolație
Temperatură de lucru	+5°C până la +30°C
Timpul de uscare	cca 5 ore
Timpul de aplicare a stratului următor	5 ore
Timpul de rezistență la ploaie	cca 5 ore