



MAXBAU
MATERIALE

Strada Andrei Mureșanu
11-13 etaj 1,
București 011841

0733.972.780
office@maxbau.ro, comenzi@maxbau.ro
www.maxbau.ro

Condiții tehnice LAMBRIU conform DIN 68-126/86

(standard de calitate European)

Specii: brad, pin

	Defect	Calitatea A	Calitatea B	Calitatea C
1	<i>Noduri sănătoase crescute</i>	Permise	Permise	Permise
2	<i>Noduri sănătoase parțial crescute</i>	Permise	Permise	Permise
3	<i>Noduri sănătoase necrescute (se desprind)</i>	Max 5mm diam Max 1 nod / 1 ml	Max 20mm diam Max 1 nod / 1 ml	Permise
4	<i>Noduri sănătoase necrescute (nu se desprind)</i>	Permise Max 15mm diam	Permise Max 50mm diam	Permise
5	<i>Ochiuri (noduri negre)</i>	Permise Max 7mm diam	Permise Max 15mm diam	Permise
6	<i>Rupturi, așchii în zona nodurilor, găuri de noduri, noduri putrede, putred și îngălbenit</i>	Permise -Pe partea de jos a crăpăturii : fără limită -Pe partea de jos a crăpăturii : max 5mm dimensiune, max 1 buc pe 1 ml în porțiunea unde cad nodurile -Pe laterale care nu se văd la amplasare : sunt permise	Permise - Permise cu dimensiunea de până la 20 mm, 1 buc pe 1 ml în porțiunea unde cad nodurile	Permise
7	<i>Fisuri: frontale pe zona plăcii</i>	Permise Cu lungime de max 95mm	Permise Cu lungime de max 300mm	Permise
8	<i>Miez</i>	Permis cu dimensiunea de max ½ pe lungimea lambriului	Permis	Permis
9	<i>Rola</i>	Este permis dacă nu afectează asamblarea	Permis	Permis
10	<i>Pungi de rășină (mai mare de 3mm)</i>	Sunt permise cu o lungime de max 20mm, 2 buc / 1 ml	Permise	Permise
11	<i>Rășină</i>	Permisă	Permisă	Permisă
12	<i>Germinare</i>	Permise cu dimensiunea max 48mm	Permise	Permise
13	<i>Carii în lemn</i>	Nu sunt permise	Permise	Permise



MAXBAU
MATERIALE

Strada Andrei Mureșanu
11-13 etaj 1,
București 011841

0733.972.780
office@maxbau.ro, comenzi@maxbau.ro
www.maxbau.ro

		Max 3 carii mici pe 1 ml	
14	<i>Putregaiuri</i>	Nu sunt permise	Nu sunt permise
15	<i>Vopsire</i>	Se permite până la 10% din suprafața lambriului	Permisă
16	<i>Pete albastre</i>	Nu sunt permise	Permise
		Culoare deschisă : max 10% din suprafața totală	Permise
17	<i>Prelucrare</i>	Se permit defecte minore de scobire (rugozitate și mică ruptură pe margine în zona nodului)	Permisă
18	<i>Teșitură</i>	Nu este permisă	Permisă
		Pe marginea inferioară a crăpăturii – fără limită pe lat – care nu se vede la asamblare	Permisă

Abrevieri:

ml = metru linear

diam = diametru

max = maxim

buc = bucată