

643

Eurostar Fibre

ADEZIV UNIVERSAL ARMAT CU FIBRE

Avantajele produsului

- Adeziv cu prize optima, timp ventilare redus
- Imbunatateste stabilitatea dimensionala a acoperirilor
- Facil de aplicat
- Fără conținut de solvenți
- Blauer Engel UZ 113
- Optimizeaza comportamentul la impact al acoperirilor de pardoseala imediat dupa lipire
- Rosturi de adeziv rigid elastice
- Potrivit pentru utilizarea scaunelor de birou (cu role), potrivit pentru utilizarea peste sistemele de încălzire prin pardoseală
- Emisii foarte scăzute EMICODE EC1 plus

Utilizare

Adeziv pentru lipirea urmatoarelor tipuri de acoperiri:

- Acoperiri din Elastomer in rola (ex. Noraplan)
- Acoperiri din Elastomer in dale de 1 m x 1 m, <= 4 mm grosime (ex. Norament)
- PVC dala si rola, PVC Design
- CV
- PVC cu suport din Poliester sau fibre minerale
- Linoleum in rola si dale (ex. Modular)
- Pardoseli textile cu diferite suporturi pe suport absorbant.

Proprietati

Baza	Dispersie acrilată copolimerică, agenți de îngroșare, spumare, ranforsare, minerale, apă, conservanți
Culoare	Alb
Consistenta	Vascozitate medie, usor de aplicat
Densitate	aproxmativ 1,3 g/cm ³
Curatare in stare proaspata	Apa

643 Eurostar Fibre

Conditii de prelucrare	temperatura pardoseala min 15 °C, temperatura material/ ambient min 18°C umiditate relativa a aerului intre 35-75%, recomandat sub 65%
Mod de aplicare	spatula dințată, de ex. TKB/ A1,A2, B1,B2 în funcție de stratul inferior al pardoselii
Timp de ventilare	10-30 de minute in functie de tipul pardoselii
Timp de instalare	Aproximativ 30 minute , în funcție de tipul pardoselii
Timp de intarire	Aproximativ 48-72 ore
Incalzirea in pardoseala	adecvat, temperatura maxima la suprafata 29 grade C
Consum	250-450 g/mp în funcție de tipul pardoselii
Durata de valabilitate	aproximativ 15 luni în ambalaj original, recipientele deschise resigilate și folosite cât mai curând
Conditii de depozitare	gălețile închis etanș, la temperatură normală (5-30 grade C), loc uscat, racoros
Sensibil la inghet	Da
Fisa de siguranta a materialului	GISCODE - D1, fără solvenți EMICODE - EC1 Plus, emisii foarte scăzute abZ: Z-155.20-208 DGNB: VOC 0 %, clasa de calitate 4 LEED: VOC 0 g/l Certificat german Îngerul Albastru RAL UZ 113-prietenos cu mediul, emisii scăzute

Suportul

Stratul suport trebuie să îndeplinească cerințele specificate în standarde. Trebuie să aibă o bună rezistență la compresiune și rupere, o planeitate corespunzătoare conform standardului german DIN 18202, să fie uscat în profunzime, lipsit de fisuri, praf și orice alți contaminanți ce ar putea afecta priza. Straturile suport defectuoase trebuie tratate prin măsurile corespunzătoare precum șlefuire, frezare, aplicare de compuși autonivelanți, curățare cu vacuum. Dacă acest lucru nu se întâmplă ori în eventualitatea oricăror discrepanțe, montatorul trebuie să informeze de îndată clientul, obiectiile fiind formulate în scris.

Instructiuni de utilizare

Amestecați bine înaintea folosirii! Eventuala pojghiță de suprafață se îndepărtează. Împrăștiati adezivul uniform pe suprafața, spatele acoperirii de pardoseala se acopera complet cu adeziv. Intotdeauna înlocuiți spatula uzată pentru a putea aplica cantitatea minima necesara de adeziv. Acoperirea de pardoseala se aplica in patul umed de adeziv.

Elastomer, PVC Design (TKB A2) si Linoleum (TKB B1)

- Aplicare dupa un timp de ventilare de cca. 10 - 15 Min.
- Marginile se preseaza usor, nu cu forta
- Avansul lucrarii se alege astfel incat pe spatele acoperirii sa se formeze o retea de adeziv umed.

PVC si CV in rola (TKB A2)

- In decursul a 30 minute de la montare la ud, valtuti/roluiti ferm suprafața

CV

- Pentru reducerea timpului de ventilare puteti folosi spatula dintata A1 (TKB) pe suporturi netede

643 Eurostar Fibre

Pardoseli textile (TKB B1- B2)

- În decursul a 30 minute de la montare la ud, valțuti/roluiti ferm suprafața

Sistem de roluire:

Adezivul aplicat cu spatula se roluiește imediat cu rola Eurocol Microfaserwalze pentru reducerea timpului de ventilare și pentru reducerea tendinței de murdărire.

- Timpul de ventilare depinde în funcție de spatula folosită, temperatura, umiditate relativă aer, capacitatea de absorbție a suportului
- La proba cu degetul adezivul nu trebuie să se întindă, dar să fie umed
- În timpul prizei evitați razele directe ale soarelui și solicitările punctuale sau dinamice.

Nota

Aveți vă rugăm în vedere fișele tehnice ale materialelor auxiliare folosite la montaj!

Acoperirile de pardoseală trebuie acclimatizate în încăperea în poziție orizontală înaintea instalării propriu-zise.

Sudarea pardoselii – după minimum 2-3 zile.

Acoperirile textile de pardoseală se pot modifica dimensional din cauza umidității!

Referitor la clasificările EMICODE, mai multe informații găsiți pe www.EMICODE.com

Ambalare/ Cantitate de livrare

Ambalat în găleți de 13 kg net , 44 buc per palet

Nota speciala

Prezentele informații referitoare la produs au la bază deopotrivă experiențe de laborator și lucrări practice. Marea diversitate a materialelor, procedurilor de lucru, condițiilor locale și metodelor de depozitare fac însă imposibilă garantarea rezultatelor procesului propriu-zis. Orice aplicare diferită de cele specificate în prezentele informații tehnice necesită aprobarea noastră, altminteri Forbo își declină orice răspundere. În consecință, se recomandă clienților să identifice metodele optime pentru cazul lor particular prin intermediul unor teste. Termenii și condițiile generale de afaceri ale companiei se aplică. Orice aplicare diferită de cele specificate în prezentele informații tehnice necesită aprobarea noastră, altminteri ne declinăm orice răspundere. Trebuie respectate regulile și normele relevante din domeniu. În afara Germaniei, se aplică reglementările naționale în vigoare, a căror cunoaștere incumbă asupra utilizatorului. Acordați atenție copiilor, accesul acestora pe materialul umed interzis. Nu fumați sau mâncați în decursul aplicării. Evitați contactul cu ochii și pielea. Nu deversați în canalizare, recipientele goale se reciclează. Prezentele informații tehnice înlocuiesc și prevalează asupra prevederilor oricăror fișe tehnice și informații referitoare la produs publicate la o dată anterioară

Ultima actualizare: 04.11.2015

Inlocuiește versiunea din 04.10.2015