

SPECIFICATIILE TEHNICE	STANDARDE	PRIMO PLUS SEE
------------------------	-----------	----------------

### CLASIFICARE

Tip de pardoseala	EN ISO 10581	Pradoseala din vinil omogen
Clasificare	EN ISO 10874	Comercial: 34
Certificare	EN 14041	Da

### CARACTERISTICI

Grosime totala	EN ISO 24346	2.0 mm
Grosime strat de uzura	EN ISO 24340	2.0 mm
Greutate totala	EN ISO 23997	3200 g/m <sup>2</sup>
Binder content	EN ISO 10581	Tip II
Tratament de suprafata		PUR
Dimensiuni	EN ISO 24341	Rola: lungime -23 m, latime - 2 m

### PERFORMANTE TEHNICE

Indentare reziduala	EN ISO 24343-1	Valoare ceruta ≤ 0.10 mm
Stabilitate dimensionala	EN ISO 23999	≤ 0.40 % pentru role
Flexibilitate	ISO 24344, Method A	Fara crapaturi
Efect scaun cu rotile	ISO 4918	Fără daune: delaminare, divergență a cusăturilor, crăpături
Rezistența culorii la lumina artificială	ISO 105-B02, Method 3a	≥ nivel 7
Rezistența chimică	EN ISO 26987	Excelent
Rezistența împotriva bacteriilor	ISO 846 Part C	Excelent
Total emisii COV	ISO 16000-6	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (dupa 28 zile)

### CARACTERISTICI DISTINCTIVE

Reactie la foc	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m <sup>2</sup>
	EN ISO 13501-1	Clasa Bfl s1
	EN ISO 11925-2	Trece
Incarcare electrica statica	EN 1815	< 2 kV
Rezistența la alunecare	DIN 51130	R9
	EN 13893	≥ 0.3
Rezistența cusaturii	EN 684	Valoarea medie: ≥ 240 N/50 mm
		Valori individuale: ≥ 180 N/50 mm
Conductivitate termica	EN 12667	0.01 m <sup>2</sup> K/W
Incalzire in pardoseala		Potrivit - max. 26°C
Culori		4



Informațiile de mai sus sunt supuse modificărilor în beneficiul îmbunătățirii ulterioare.

Pentru informații tehnice mai detaliate, vă rugăm să contactați Tarkett.

Producător: AO „TARKETT” 446300, regiunea Samara, Otradny, 1 Prospect, Promyshlennaya zona-1, Rusia. Tel.: +7 (84661) 35 100, E-mail: AO.TARKETT@tarkett.com For more detailed technical information, please contact Tarkett.

SERBIA: Tarkett SEE, Industrijska zona 8, 21400 Bačka Palanka, Phone: +381 21 7557 649, Fax: +381 21 750 133, www.tarkett.rs ROMANIA: Tarkett SEE, Willbrook Platinum Business & Convention Center, 172-176 Bucharest - Ploiest Road, Building "A", 3rd floor, 013697 Bucharest, Sector 1 Romania, Phone: +40 21 224 0124, www.tarkett.ro BULGARIA: 23A Dragan Tsankov Blvd., office building Tetrax, floor 1, office 7, Sofia, Phone: +359 2 986 7988, www.tarkett.bg CROATIA: Tarkett SEE, Buzinski prilaz 10, 10 000 Zagreb, Phone: +385 98 385 194, www.tarkett.hr BOSNIA AND HERZEGOVINA: Tarkett SEE, Džemala Bijedića 279 b, Naselje Bulevar, 71000 Sarajevo, Phone: +387 66 808 446, www.tarkett.ba