



SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C.541.1



Str. Carierei Nr.127, 50052 Braşov, Cod fiscal: 1088737, O.R.C: J/08/83/18.02.1991, Tel: 0268/516 716,
Fax: 0268/516 721, www.refarom.ro, e-mail: import@refarom.ro

FISĂ TEHNICĂ

CARAMIDĂ SILICO-ALUMINOSĂ Calitate 50 A

1. Identificarea produsului

Denumirea	: Caramida refractara 50 A
Format	: in functie de solicitari
Utilizare	: căptuşeală de durată a agregatelor termice industriale
Producător	: SC REFAROM SA Braşov

2. Parametrii tehnici

STAS 136/89

- Compozitia chimica, % : Al_2O_3 min. 50; Fe_2O_3 max.2,5
- Porozitatea aparentă,% : max. 24
- Rezistenţa la compresiune, N/mm^2 : min. 30
- Temperatura de deformare sub sarcina de 0,2 N/mm^2 (T_{06}), °C : min. 1430
- Refractaritatea, IP : min. 179

3. Stabilitate chimică, informaţii toxicologice, informaţii ecologice

- Stabilitatea chimică : stabil
- Informaţii toxicologice : produs inofensiv, netoxic
- Informaţii ecologice : produs nepoluant

4. Modul de livrare

Pe paletii de lemn inveliti cu folie plastic.