



Str. Carierei Nr.127, 50052 Braşov, Cod fiscal: 1088737, O.R.C: J/08/83/18.02.1991, Tel: 0268/516 716,  
Fax: 0268/516 721, [www.refarom.ro](http://www.refarom.ro), e-mail: [import@refarom.ro](mailto:import@refarom.ro)

## DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

**S.C. REFAROM S.A.** asigură, garantează şi declară pe proprie răspundere, în acord cu prevederile art.5 din H.G. 1022/2002, privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, că produsele livrate cu Factura \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, la care se referă această declaraţie nu pun în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi nu produc un impact negativ asupra mediului. Aceste produse sunt conforme cu :

STAS 136-89 Produse refractare silico-aluminoase de uz general. Conditii tehnice de calitate.  
STAS 2555-90 Produse refractare silico-aluminoase pentru furnale.  
STAS 1580/3-89 Produse refractare silico-aluminoase pentru oale de turnare. Conditii tehnice de calitate  
STAS 3512/2-79; STAS 3512/3-81 CS 100-82 ; NTR 380-83 Produse refractare termoizolatoare


La o sesizare sau reclamaţie referitoare la produsele achiziţionate trebuie prezentata factura cu care s-au achiziţionat produsele.

### Instrucţiuni pentru transportul şi depozitarea produselor

Transportul produselor refractare se face cu mijloace de transport curate şi acoperite, care nu permit pătrunderea umezelii.

Produsele se depozitează în spaţii acoperite, ferite de umiditate.

Responsabil calitate





Str. Carierei Nr.127, 50052 Braşov, Cod fiscal: 1088737, O.R.C: J/08/83/18.02.1991, Tel: 0268/516 716,  
Fax: 0268/516 721, [www.refarom.ro](http://www.refarom.ro), e-mail: [import@refarom.ro](mailto:import@refarom.ro)

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

S.C. REFAROM S.A. asigură, garantează și declară pe proprie răspundere, în acord cu prevederile art.5 din H.G. 1022/2002, privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că produsele prefabricate beton livrate cu factura \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, la care se referă această declarație nu pun în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și nu produc un impact negativ asupra mediului.

Aceste produse sunt conforme cu :

STAS 11209-79	<b>Betoane refractare silico-aluminoase dense</b>
STAS 11485-91	Betoane silicoaluminoase ușoare (termoizolante)
STAS 7981/1-85	Betoane termorezistente silico-aluminoase, dense. Beton cu ciment stabilizat
STAS 7981/2-80	Betoane termorezistente silico-aluminoase dense. Beton cu ciment refractar
STAS 134/1-83	<b>Mortare refractare. Mortare semiacide, de șamotă și aluminoase</b>
STAS 11173/1-78	Mortare refractare cu lianți chimici. Mortare refractare silico- aluminoase cu silicat de sodiu
STAS 11173/2-78	Mortare refractare cu lianți chimici. Mortare refractare silico- aluminoase cu monofosfat de aluminiu
STAS 11081-86	Mortare refractare cu lianți chimici. Chituri refractare.
STAS 9679-74;NTR 408-83	Mase refractare plastice silico-aluminoase
NTR 410-83	Mase refractare de stampare silico-aluminoase

La o sesizare sau reclamație referitoare la produsele achiziționate trebuie să se prezinte factura cu care s-au achiziționat produsele.

### Instrucțiuni pentru transportul și depozitarea produselor

Transportul produselor refractare se face cu mijloace de transport curate și acoperite, care nu permit pătrunderea umezelii.

Produsele se depozitează în spații acoperite, ferite de umiditate.

Termenul de garanție al cimentului refractar care intră în compoziția betoanelor refractare este de 6 luni, cu obligația de a se respecta condițiile de transport, depozitare și punere în opera.

### Informații pentru punerea în lucru

Sortimentul de produs	Compoziția amestecului uscat % (procente gravimetrice)		Apa de lucru Litri/100 kg amestec uscat
	Agregat Refr.	Ciment refractar	
Betoane refractare dense puse in opera prin turnare: BR 40A; BR 50A; BR 65A; BR 70A; BR 80A; BR 90A; BR 94A BR 97A	80	20	9-15
	85	15	
Betoane refractare dense puse in opera prin torcretare BR 50S; BR 65S;	70	30	14-15
Betoane refractare termoizolatoare			
BIS 1,1; BIS 1,2	70	30	40-48
BIS 1,3; BIS 1,4	70	30	35-38
BIS 1,5; BIS 1,6; BID 1,1	70	30	30-35
BIDP 08	62	38	40-60
BIPS 06	50	50	70-90
BIP 05	40	60	100-120
BIP 04	60	40	120-150

Responsabil calitate