

Silicon Universal

Date tehnice:

Baza	Polisiloxan
Consistenta	Pasta stabila
Sistem de uscare	Uscare datorita umiditatii atmosferice
Formare pelicula	Cca 7 minute (20°C/65% umiditate)
Timp de intarire	2mm/24h
Duritate (DIN 53505)	25±5 Shore A
Greutate specifica (DIN 53479)	Cca 1 g/ml
Rezistenta termica	-60°C....+180°C
Revenire elastica (ISO 7389)	> 90%
Distorsiune maximala	25 %
Modul elasticitate 100% (DIN 53504)	0,4 N/mm ²
Tensiune maximala (DIN 53504)	1,5 N/mm ²
Elongatia la rupere (DIN 53504)	800 %

Descriere:

Siliconul universal este un izolanat de inalta calitate monocomponent cu baza silicon.

Caracteristici:

- usor de aplicat
- isi pastreaza culoarea, rezistent la ultraviolete
- ramane elastic dupa intarire
- foarte buna aderenta la majoritatea materialelor
- miros tipic acetic

Aplicatii:

- imbinari in constructii si cladiri
- izolarea ramelor de geam din aluminiu
- izolari ale camerelor de frig si containere
- izolari ale sistemelor de racire
- instalatii sanitare
- imbinari ale ferestrelor si usilor
- izolari in bai si bucatarii

Ambalaj:

Cartuse 300 ml.

Culori:

transparent,alb,negru,gri,maro.

Termen de garantie si depozitare:

12 luni in ambalajul original
depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Atentie: Directivile cuprinse in aceasta documentatie sunt rezultatul experientei si practicii noastre. Datorita varietatii materialelor, substraturilor si numarului mare de aplicatii posibile, care nu pot fi controlate de producator, nu ne asumam responsabilitatea pentru eventualele pagube. In toate cazurile recomandam un test prealabil de compatibilitate.

Suprafete:

Tip: marea majoritate a materialelor de constructii. Nu aplicati pe PVC,PE,PP,PTFE si substraturi bituminoase.

Starea suprafetelor: curate, uscate, fara praf si grasimi.

Preparare suprafete: aplicati Primer 150 pentru suprafete poroase – fara primer pe suprafete neporoase.

Intotdeauna recomandam un test preliminar de compatibilitate.

Utilizare:

Metoda: pistol de silicon

Temperatura de aplicare: +5°C....+35°C

Curatare: cu «white spirt» imediat dupa utilizare

Finisare: solutie de apa cu sapun

Reparare: cu silicon universal

Dimensiunea imbinarii:

Latime minimala: 5 mm

Latime maximala: 30 mm


Adancimea minimala: 5 mm

Recomandare: latimea = 2 x adancimea

Masuri de protectie:

aplicati masurile uzuale de igiena

consultati eticheta pentru mai multe detalii



Silicon Universal

Observatii:

Datorita caracterului acetic unele metale (cuprul, plumbul) pot fi atacate. Nu folositi acest izolanant pe piatra naturala ca marmura,

etc. Utilizati Silirub MA. Contactul dintre acest izolanant si izolanantii primari ai geamurilor duble sau filmul PVB al geamului securizat trebuie evitat.

Atentie: Directivele cuprinse in aceasta documentatie sunt rezultatul experientei si practicii noastre. Datorita varietatii materialelor, substraturilor si numarului mare de aplicatii posibile, care nu pot fi controlate de producator, nu ne asumam responsabilitatea pentru eventualele pagube. In toate cazurile recomandam un test prealabil de compatibilitate.