

To

Date 2024
Pages 1/2
Sender
e-mail ro.ps@georgfischer.com

Georg Fischer GmbH Albershausen
Sucursala Bucuresti
Str. Gara Herastrau , nr 2, et 5, Sector 2
Bucuresti, 020257, Romania
T: +40 31 104 0492
F: +40 21 231 7479
Filiala Bistrita
Str. Calea Clujului nr. 305, Bistrita
T: +40 363 106 611
F: +40 363 106 612
www.georgfischer.com.ro

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Nr.1182

In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii (cu modificările și completările ulterioare), respectiv cu Ordonanta 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor (cu modificările și completările ulterioare) și cu Hotărârea Guvernului 668/2017 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții (cu modificările și completările ulterioare), declara pe proprie raspundere ca a fost efectuata atestarea conformitatii pentru **Fitinguri din PEID pentru instalatii cu apa** si ca acestea pot fi puse in opera conform instructiunilor de utilizare continute in documentatia produsului.

Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:

AGREMENTUL TEHNIC NR. 003-05/1182-2024.

Încercările au fost efectuate de KIWA NEDERLAND B.V.- Olanda (TAB), raport nr. LC 23352, LC 23353 / 06.12.2023, Laboratorul Danish Tehnological Institute – Danemarca acreditat acreditat (NB 1073) raport de testare 161589 din data de: 03.04.2023

Verificarea	Laborator	Metoda	Cerințe	Rezultat
ELECTROFITING- MUFA, Di =63mm, SDR 11,Pn 16 bar				
Verificarea aspectului	DTI	EN 12201-1/2024	Suprafețele interioară și exterioară trebuie sa fie netede, curaeă, să nu aibă urme, cavități sau alte defecte	Conform Suprafețele interioară și exterioară sunt netede, curate, nu au urme, cavități sau alte defecte
Verificarea culorii	DTI	EN 12201-1/2024	Culoarea trebuie să fie albastru sau negru	Conform Culoarea este negru
Verificări dimensionale : - Diametrul exterior al zonei de fuziune ; -Grosimea peretelui în orice punct, (E) ;	DTI	EN 12201-1/2024	Minimum 63,1mm Maximum 63,4 mm E ≥ e minim țeavă =5,8 mm	Conform 63 Conform 7,5
Verificarea rezistenței la presiune hidrostatica	DTI	EN 1167-1:2006/ EN 1167-4:2007	La : T=80°C, P=10 bar, T >1000 ore, mediu testare : apă în apă, niciun eșec nu trebuie să se producă	Conform Niciun eșec nu s-a produs

ELECTROFITING- COT 90°, Di =125mm, SDR 11,Pn 16 bar				
Verificarea rezistenței la presiune hidrostatica	KIWA	EN 1167- 1:2006/ EN 1167- 4:2007	La : T=80°C, P=10 bar, T >1000 ore, mediu testare : apă în apă, niciun eșec nu trebuie să se producă	Conform Niciun eșec nu s-a produs

Georg Fischer GmbH Albershausen
Sucursala Bucuresti

