

GARDENIA BURLINGTON STONE

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN

8,5 mm: 100x100 (40"x40") nat | 80x80 (32"x32") nat | 40x80 (16"x32") nat |
 60x120 (24"x48") nat, R11 | 60x60 (24"x24") nat |
 26,5x180 (10"x72") nat | 80x180 (32"x72") nat |

SUPERFICIE NATURALE: CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla UGL

NATURAL SURFACE: CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla UGL

SUPERFICIE R11: CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla UGL

R11 SURFACE: CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla UGL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NO RM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE GARDENIA ⁽¹⁾ GARDENIA VALUE ⁽¹⁾
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	±0,5%	CONFORME ACCORDING
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	±5%	CONFORME ACCORDING
RETTLINERITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	±0,5%	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	±0,6%	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	±0,5%	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	CONFORME ACCORDING
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 7,5 mm: ≥ 1800 N	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA PER PIASTRELLE UGL RESISTANCE TO DEEP ABRASION FOR UNGLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm ³	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN GB	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	TEST METHOD AVAILABLE	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY	>0,40
	B.C.R.A. G.B.	0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY	>0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP	>0,60 DRY
			>0,60 WET
	DIN EN 1665 B	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10 (NAT.) - R11 (R11)
	DIN EN 1665 A	-	B (NAT.) - B (R11)
	ANSI A 137-12 012	≥ 0,42	>0,42

VARIATIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	---	---	---	--

(1) IMPORTANTE: RISPONDENTI A VALORI MEDI DI PRODUZIONE - NESSUN RIFERIMENTO AL LOTTO FORNITO
IMPORTANT: RESPONDING TO AVERAGE PRODUCTION VALUES - NO REFERENCE TO THE BATCH SUPPLIED

tel: +39 0536 849611
 fax uff. comm.li / sales dept. +39 0536 849856
 fax uff. amm.vi / admin. off. +39 0536 849866
 41042 Spezzano di Fiorano (MO)
 www.gardenia.it - info@gardenia.it
 PEC: gardenia@pec.confindustria.modena.com

capitale sociale Euro 18.659.352,00
 codice fiscale e partita iva: 01018240364
 codice CEE IT 01018240364
 posiz. esportaz. n. MO 8035
 R.E.A. Modena n. 202795
 Reg. Impr. Modena n. 01018240364

Ai sensi dell'art.2497-bis, l° comma c.c. la società è
 soggetta all'attività di direzione e coordinamento della
 Società ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.a.
 Codice Fiscale /Partita Iva 02097380360