

<i>Caracteristici esențiale</i>	<i>Performanță</i>			<i>/Specificație tehnică armonizată</i>
	<i>Unitate</i>	<i>Toleranță</i>	<i>Ravaproof Vapor</i>	
Masă pe unitatea de suprafață	kg/m <sup>2</sup>	±10%	1,1	EN 13707+ A2: 2010 & EN 13969:2004 EN 13969: 2007
<i>Diametrul perforației</i>	mm	±10%	40 mm	
<i>% Perforație</i>	%		16	
Masa armăturii cu fibră de sticlă	g/m <sup>2</sup>	>	50	
<i>Lungime</i>	m	min(-0,03)	20	
<i>Lățime</i>	cm	min(-2)	100	
<i>Rectilinaritate</i>			<i>Admis</i>	
<i>Stabilitate dimensională</i>	%	max	±0,1	
<i>Flexibilitate la temperaturi scăzute</i>	°C	min	0	
<i>Punct de plasticizare (înmuiere).</i>	°C	min	95	
<i>Rezistența la rupere (MD/CD)</i>	N/50 mm	min	150/30	
<i>Alungire (MD/CD)</i>	%	min	1/1	
<i>Rezistență la rupere (cu un cui)</i>	N/50 mm	±20%	NPD	
<i>Substanțe periculoase</i>	var/yok (există/nu există)		<i>Nu există</i>	

Subsemnata **JALBĂ-ȘOIMARU EMANUELA**, traducător autorizat cu nr. 17041, certific exactitatea traducerii în limba română cu textul înscris în documentul în limba engleză care a fost vizat de mine înregistrat sub nr. 2023/1841/1.

Traducător,  
**JALBĂ-ȘOIMARU EMANUELA**



Stamp: **JALBĂ-ȘOIMARU EMANUELA**  
LIMBA ENGLEZĂ  
CIN: 42131877  
TRADUCĂTOR SI INTERPRET AUTORIZAT DE MINISTERUL JUSTITIEI ROMÂNIA